

RAPORT BADAŃ CEMENTU Z WYSYŁKI – MARZEC 2018 r.

PRODUCENT:
GRUPA OŻARÓW S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5
00-546 Warszawa



Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707
CEM II/B-V 32,5 N-LH/HSR/NA



Certyfikat zgodności Nr 256/14-028-09S

Parametry chemiczne:	Wymagania normy	Osiągnięte średnie wartości
Zawartość siarczanów (jako SO ₃) [%]	≤ 3,5	3,27
Zawartość chlorków Cl ⁻ [%]	≤ 0,10	0,035
Zawartość alkaliów (jako Na ₂ O _{eq}) [%]	≤ 1,50	1,13

Parametry fizyczne:	Wymagania normy	Osiągnięte średnie wartości
Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego [%]	≥ 25	26,7
Początek czasu wiązania [minut]	≥ 75	261
Wytrzymałość na ścislenie [MPa]		
po 7 dniach	≥ 16	31,3
po 28 dniach	≥ 32,5 ≤ 52,5	46,2*
Stalność objętości [mm]	≤ 10	1,0
Powierzchnia właściwa [cm ² /g]	-	4255

*(wynik za miesiąc poprzedni)

Badania prób wykonano wg:

- **PN-EN 196-1:2006** Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
- **PN-EN 196-2:2013** Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
- **PN-EN 196-3+A1:2011** Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
- **PN-B- 19707:2013** Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności.

Opracował:
Specjalista ds. Doradztwa Technicznego
mgr inż. Wioletta Kościółek

Zatwierdził:

GRUPA OŻARÓW S.A.
ul. Ks. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Grupa Ożarów S.A. Karsy 77, 27-530 Ożarów
Dział Doradztwa Technicznego
tel.: 15 839 13 94, fax: 15 839 14 14