

RAPORT BADAŃ CEMENTU Z WYSYŁKI – WRZESIEŃ 2018r.

PRODUCENT:
GRUPA OŻARÓW S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5
00-546 Warszawa



Cement portlandzki EN197-1
CEM I 42,5 R



Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 1487-CPR-028-02

Parametry chemiczne:	Wymagania normy	Osiągane średnie wartości
Strata prażenia [%]	≤ 5,0	2,89
Pozostałość nierozpuszczalna [%]	≤ 5,0	0,73
Zawartość siarczanów (jako SO ₃) [%]	≤ 4,0	3,32
Zawartość chlorków Cl ⁻ [%]	≤ 0,10	0,056
Zawartość alkaliów (jako Na ₂ O _{eq}) [%]	-	0,76

Parametry fizyczne:	Wymagania normy	Osiągane średnie wartości
Początek czasu wiązania [min.]	≥ 60	205
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		
po 2 dniach	≥ 20	32,8
po 28 dniach	≥ 42,5 ≤ 62,5	58,8*
Staość objętości [mm]	≤ 10	0,6
Powierzchnia właściwa [cm ² /g]	-	4212

*(wynik za miesiąc poprzedni)

Badania prób wykonano wg:

- **PN-EN 196-1:2006** Metody badania cementu – Część 1: Oznaczenie wytrzymałości
- **PN-EN 196-2:2013** Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
- **PN-EN 196-3+A1:2011** Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

Opracował:
Specjalista ds. Doradztwa Technicznego i Rozwoju
mgr inż. Wioletta Kościółek

Zatwierdził:

GRUPA OŻARÓW S.A.
Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju

mgr inż. Artur Paszkowski