

# DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA III TYPU – EPD CEMENTY CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V produkowane w Polsce

**Data wystawienia deklaracji: 1.06.2020**

**Termin ważności deklaracji: 1.06.2025**

**Deklarację Środowiskową III Typu opracował:**

Instytut Techniki Budowlanej ITB,  
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, [www.itb.pl](http://www.itb.pl)  
dr inż. Michał Piasecki, [m.piasecki@itb.pl](mailto:m.piasecki@itb.pl)  
ITB jest założycielem Stowarzyszenia Jednostek  
wydających deklaracje EPD w Europie



**Właściciel Deklaracji Środowiskowej III Typu:**

Stowarzyszenie Producentów Cementu  
30-003 Kraków, Polska, ul. Lubelska 29/4/5  
tel. (48-12) 423 33 55  
e-mail: [biuro@polskicement.pl](mailto:biuro@polskicement.pl), [www.polskicement.pl](http://www.polskicement.pl)



*Deklaracja Środowiskowa III Typu (EPD) produktu jest istotnym narzędziem  
w komunikacji cech środowiskowych wyrobu  
w ramach Zintegrowanej Polityki Środowiskowej  
oraz siódmego wymagania podstawowego Rozporządzenia CPR  
dotyczącego zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych*

## Informacje podstawowe o deklaracji środowiskowej

Zgodność: Analiza cyklu życia cementu (LCA) została przeprowadzona zgodnie z normami: PN-EN 15804, PN-EN 16908, PN-EN ISO 14025, PN-EN ISO 14040 i zasadami kategoryzacji wyrobów ITB PCR-A.

Deklarowana jednostka odniesienia: 1 kg cementu CEM-I, CEM-II, CEM-III, CEM-IV, CEM V wyprodukowanego w Polsce.

Referencyjny okres użytkowania: zgodnie z normą EN 16908 nie deklaruje się referencyjnego okresu użytkowania (RSL) cementów, ponieważ są one pośrednimi produktami stosowanymi w budownictwie.


Reprezentatywność czasowa: dane były gromadzone przez Członków SPC w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. (12 miesięcy) i są reprezentatywne dla technologii produkcji stosowanych w 2017 r.

Wykorzystane bazy danych i oprogramowanie LCA: Baza Ecoinvent 3.6, alokacja w miejscu powstania, EPD dla gipsów i anhydrytów opracowane przez ITB, dane KOBIZE dotyczące paliw i energii elektrycznej, dane specyficzne dotyczące produkcji dostarczone zostały przez SPC, dane ITB dotyczące składników drugorzędnych, żużli i pucolanów. ITB nie stosowało komercyjnego oprogramowania obliczeniowego, analiza LCA została przeprowadzona z wykorzystaniem wewnętrznych algorytmów ITB stosowanych do obliczeń LCA/EPD oraz danych gromadzonych przez przemysł w okresie ostatnich 10 lat.

Opis granic systemu przyjęto zgodnie z normą EN 16908. Cement jest produktem pośrednim, o wielu różnych zastosowaniach końcowych (beton gotowy, prefabrykaty betonowe, jastrychy, tynki, zaprawy murarskie itp.) i zazwyczaj nie jest możliwe podanie informacji na temat wpływu cementu na środowisko podczas budowy, użytkowania i w końcowym etapie eksploatacji, ponieważ w dużym stopniu zależą one od przeznaczenia cementu i scenariuszy użytkowania. Obliczenia wykonane na potrzeby niniejszego opracowania obejmują etapy analizy LCA związane z produkcją surowców (A1), ich transportem do zakładu (A2) oraz procesem produkcji (A3), tzw. od pobrania do bram zakładu (z ang. „Cradle-to-Gate”), zgodnie z wytycznymi normy EN 15804. W EPD nie zostały ujęte etapy cyklu życia wyrobu A4, A5, C1-C4 i D zgodne z EN 15804. Deklaracja Środowiskowa III Typu cementów CEM-I-CEM V produkowanych w Polsce, dostarcza informacji na temat procesu produkcji cementów w poszczególnych fazach wyrobu wg. normy EN 15804, w odniesieniu do jednostki masy wyrobu (1 kg). Informacja ta może zostać wykorzystana do przygotowania oceny dla specyficznego zastosowania cementu w odniesieniu do jego całego cyklu życia w budynku (np. betonów). Produkcja cementu objęta jest krajowymi i europejskimi przepisami, które regulują efekty oddziaływania na środowisko, takie jak wydobycie surowców naturalnych rekultywacja kopalni, odzysk energii i materiałów z odpadów, emisję hałasu pyłów i innych substancji niebezpiecznych (NOX, SO2, metale ciężkie itd.). Ślad węglowy klinkieru został policzony zgodnie z wytycznymi IPCC (MRV). Cementy CEM-I, CEM-II, CEM-III i CEM-IV objęte Deklaracją Środowiskową III Typu są zgodne z wymaganiami zharmonizowanej normy europejskiej EN 197-1.

## Dane dotyczące produkcji cementów

Cement jest materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie. Właściwości środowiskowe cementu coraz częściej są deklarowane przez producentów w celu budowania świadomości ekologicznej konsumenta i wspierania rozwoju niskoemisyjnego projektowania budynków. Deklarację Środowiskową III Typu dla cementów CEM-I, CEM-II, CEM-III i CEM-IV, CEM-V produkowanych w polskich zakładach, przygotowano w oparciu o metodykę cyklu życia LCA, zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 15804 Zrównoważenie robót budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych i ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification. Poprzez ślad węglowy rozumie się całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych, wywołanych bezpośrednio podczas produkcji cementu, obejmującej następujące etapy: wydobycie surowców, ich przetwórstwo i towarzyszące temu zużycie energii, transport i właściwy proces produkcji cementu. Oddziaływania środowiskowe zostały wyrażone w jednostce deklarowanej, czyli jednostce odniesienia wynoszącej 1 kg cementu. Główne etapy procesu produkcji cementów to: wydobycie i zakup surowców, produkcja mączki surowcowej, wypał klinkieru, przemiał cementu, składowanie cementu. Procesy związane z produkcją cementu metodą mokrą i suchą zostały przedstawione na rysunku 1.



Rysunek 1. Schemat produkcji cementu metodą suchą i mokrą (wg ITB/SPC)

Surowcami naturalnymi do produkcji cementu są przede wszystkim materiały wapienne, takie jak wapień lub margiel, piasek, materiały glinowe takie jak glina lub łupek, które występują powszechnie. W procesie stosowane są surowce alternatywne, takie jak popioły, żużle jako substytuty surowców naturalnych. Użycie zamienników klinkieru ma znaczący wpływ na zmniejszenie śladu węglowego cementu. Zgodnie z deklaracją SPC i statystykami, udział masy surowców do produkcji cementów CEM-I-CEMV został przedstawiony w tabeli 1. Udział masy CEM I w produkcji krajowej cementów wynosi około 46%, CEM II – 41%, CEM III – 12,4%, natomiast CEM IV i CEM V poniżej 1%.

Tabela 1. Surowce użyte do produkcji CEM I – CEM V w Polsce

Rodzaj cementu	Udział procentowy składników	Rodzaj cementu	Udział procentowy składników
<b>CEM I – 46% produkcji krajowej</b>		<b>CEM II – 40,9% produkcji krajowej</b>	
klinkier	92,0	klinkier	70,3
regulator wiązania	3,0	regulator wiązania	3,8
składniki drugorzędne	5,0	popiół	11,7
<b>CEM III – 12,4% produkcji krajowej</b>		żużel	6,2
klinkier	43,0	kamień wapienny	5,0
regulator wiązania	4,0	składniki drugorzędne	3,0
żużel	53,0		
składniki drugorzędne	0,0		

Rodzaj cementu	Udział procentowy składników	Rodzaj cementu	Udział procentowy składników
<b>CEM IV – 0,4% produkcji krajowej</b>		<b>CEM V – 0,3% produkcji krajowej</b>	
klinkier	56,9	klinkier	58,2
regulator wiązania	4,0	regulator wiązania	3,8
popiół	37,4	popiół	18,5
składniki drugorzędne	1,7	żużel	19,5

Roczna produkcja klinkieru stosowanego do produkcji cementu w 2017 roku wyniosła: 12838,93 tys. ton metodą suchą oraz 95,4 tys. ton metodą moką, podczas gdy całkowita produkcja cementu wyniosła 17119,3 tys. ton.

Produkcja mączki realizowana jest zarówno w procesie metodą moką jak i suchą (rys.1). W metodzie mokrej szlam z mączki jest produkowany przed wypałem. Szlam jest homogenizowany i pompowany do pieca. W metodzie suchej żądaną mieszankę najczęściej przygotowuje się w jednostopniowym procesie mielenia. Do procesu suszenia stosuje się ciepło z gazów procesowych. Ilość cementu produkowanego metodą moką zmniejsza się w każdym roku. Mączka surowcowa jest wstępnie podgrzewana z wykorzystaniem gazów surowcowych, a następnie wypalana w piecu obrotowym w temperaturze ok. 1450oC. Głównymi paliwami stosowanymi w procesie są węgiel kamienny (35,2%, tabela 2). Stosowane paliwa alternatywne pochodzą z odpadów, a ich udział z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Duża część paliw alternatywnych charakteryzuje się zawartością biomasy o niskim współczynniku śladu węglowego (średnio w Polsce 0,049 MgCO<sub>2</sub>/GJ). Zastosowanie paliw alternatywnych znacząco zmniejsza ślad węglowy cementu. Stopień zastosowania paliw alternatywnych różni się znacząco na obszarze Polski. Biorąc pod uwagę ilość ciepła produkowanego z paliw przy produkcji cementu paliwa alternatywne to 64,4% całości energii.

Rodzaje i ilości paliw przedstawiono w tabeli 2. Kaloryczność paliw dobrano za pomocą danych literaturowych i statystycznych (KOBIZE).

Tabela 2. Rodzaje paliw biorące udział w procesie produkcji klinkieru w Polsce

Rodzaj paliwa na wypał klinkieru	Zużycie energii GJ	Udział w produkcji %	GJ/tonę klinkieru	Współczynnik emisji Mg CO <sub>2</sub> /GJ	Współczynnik emisji paliwowej Mg CO <sub>2</sub> /tonę kl.
Węgiel+petcoke	16 615 969	35,2	1,28	0,094	0,12
oleje opałowe	70 804	0,12	0,0044	0,074	0,00033
oleje opałowe ciężkie	26 739	0,15	0,0054	0,077	0,00042
paliwa alternatywne/RDF*	3 0334 203	64,4	2,34	0,049	0,11
<b>Suma</b>	<b>47 080 944</b>				

\*Przyjęto niebiogenną wartość emisji CO<sub>2</sub>

Ilość CO<sub>2</sub> wyliczonego zgodnie z CITLwynosiła w 2017 roku 10 269 800 ton. W przeliczeniu na produkcję klinkieru jest to 0,794 Mg CO<sub>2</sub>/tonę klinkieru. Współczynnik emisji procesowej wyniósł 0,51 MgCO<sub>2</sub>/tonę klinkieru. Klinkier jest mielony wraz z dodatkami. Zużycie energii na przemiał cementu wynosi średnio-statystycznie 48,1 kWh/tonę. Całkowite zużycie energii elektrycznej w produkcji cementu wynosi 104,5 kWh/tonę. Emisyjność produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 0,73 kg/kWh (Tauron) lub 0,778 kg/kWh (KOBIZE). W analizie LCA wzięto pod uwagę fazę wyrobu (A1-A3 – patrz tabela 3) i następujące procesy/moduły: A1 – wytwarzanie surowców: wydobywanie paliw, wydobywanie surowców, produkcję ener-

gii elektrycznej, produkcję paliw alternatywnych, A2 – transport: transport surowców, A3 – produkcję wyrobu: produkcję mączki surowcowej, zużycie paliw na wypał, zużycie energii elektrycznej na przemiał. W tabeli 3 przedstawiono określone zgodnie z wiedzą i literaturą z zakresu tematyki wpływy poszczególnych składników na ślad węglowy cementów.

Tabela 3. Składowe w analizie śladu węglowego cementów wraz z ich śladami węglowymi

Element składowy oceny	Ślad węglowy kgCO <sub>2</sub> /kg MJ/kg	Źródło
klinkier	0,770	SPC/ITB
gips syntetyczny	0,150	ITB/EPD
gips naturalny	0,140	ITB/EPD
regulator wiązania	0,145	ITB
popiół	0,002	ITB (alokacja ekonomiczna)
żużel	0,002	ITB (alokacja ekonomiczna)
kamień wapienny	0,063	ITB
składniki drugorzędne	0,050	ITB
przemiał/energia elektryczna	0,376	ITB/SPC/KOBIZE
transport	0,020	KOBIZE/ITB

## Specyficzne warunki przeprowadzenia oceny cyklu życia

Kryteria „odcięcia” (nieuwzględnienia): strumienie masy i energii, które wykluczono z analizy ze względu na trudność przypisania ich do określonego przepływu odniesienia, są następujące: oświetlenie biur, ogrzewanie biur, urządzenia sanitarne i sprzątanie obiektów, transport pracowników i zaplecze gastronomiczne pracowników, produkcja i utrzymanie narzędzi i infrastruktury produkcyjnej przepływy z badań i rozwoju, administracji, zarządzania i marketingu, utrzymanie kolumny transportu. Odsetek elementów odciętych od obliczeń wynosi maksymalnie 1% zużycia energii odnawialnej i nieodnawialnej energii pierwotnej oraz 1% wagową regułą odcięcia dozwoloną normą. Suma nieuwzględnionych przepływów wejściowych modułów A1-A3 wynosi maksymalnie 1% zużycia energii i masy.

Elementy brane pod uwagę w analizie: wyroby cementowe są wytwarzane kolejno w trzech etapach produkcyjnych „Przygotowanie surowców”: produkcja klinkieru z surowców (wapień, glina, piasek...), „Wypalanie klinkieru”: surowce są palone w celu utworzenia klinkieru i pyłu „Mielenie i przechowywanie cementu”: inne składniki (anhydryt, wapień, pyły...) dodaje się do klinkieru, aby wyprodukować cement. Do produkcji wyrobów cementowych w Polsce stosuje się różne alternatywy dla paliw kopalnianych np. paliwa wytwarzane z odpadów komunalnych, w tym papieru, kartonu, drewna, tekstyliów i tworzyw sztucznych co znacznie obniża ślad środowiskowy cementów. Mieszanka energetyczna zastosowana do modelowania zużycia energii elektrycznej podczas produkcji cementów CEM-I - CEMV to mieszanka krajowa obliczona przez ITB na podstawie danych KOBIZE i Tauron. Materiał z recyklingu: produkty cementowe zawierają m.in. następujące materiały pochodzące z recyklingu: żużel wielkopiecowy i pył. Cementy

CEM-I-CEMV zostały obliczone bez opakowania, dostarczane jako materiał sypki. Przyjęto współczynniki charakteryzujące oddziaływania środowiskowe zgodnie z modelami i metodologią CML(2016). W tabeli 5 zestawiono wyniki oceny LCA dla CEM I-CEMV.

Tabela 4. Wyniki oceny środowiskowej cementów CEM-I-CEM V w fazach wyrobu od pobrania surowców do bramy fabryki A1-A3 (zgodnie z EN 15804), wyrażone w jednostce deklarowanej 1 kg

<b>Parametry opisujące oddziaływania środowiskowe: (JF) 1 kg</b>						
<b>Oddziaływania środowiskowe</b>	<b>Jednostka</b>	<b>CEM-I</b>	<b>CEM-II</b>	<b>CEM-III</b>	<b>CEM-IV</b>	<b>CEM-V</b>
Globalne ocieplenie	kg CO <sub>2</sub> eq.	0,889	0,704	0,482	0,568	0,518
Uszczuplenie ozonu	kg CFC 11 eq.	3,71E-08	3,01E-08	3E-08	2,31E-08	2,74E-08
Zakwaszanie gleby i wody	kg SO <sub>2</sub> eq.	0,00079	0,00073	0,0010	0,00052	0,00059
Fotochemiczne tworzenie ozonu	kg Etylenu eq.	0,00079	0,00069	0,00061	0,00054	0,00042
Eutrofizacja	kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq.	0,00010	8,68E-05	6,82E-05	6,5E-05	6,85E-05
Uszczuplenie zasobów abiotycznych – pierwiastki	kg Sb eq.	0,0029	0,0024	0,0017	0,0019	0,0015
Uszczuplenie zasobów abiotycznych paliwa kopalne	MJ	3,58	3,06	3,02	2,32	2,32
<b>Parametry opisujące zużycie zasobów: (JF) 1 kg</b>						
<b>Aspekty środowiskowe</b>	<b>Jednostka</b>	<b>CEM-I</b>	<b>CEM-II</b>	<b>CEM-III</b>	<b>CEM-IV</b>	<b>CEM-V</b>
Zużycie odnawialnej energii pierwotnej, z wyłączeniem zasobów odnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce	MJ	INA <sup>1</sup>	INA	INA	INA	INA
Zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce	MJ	INA	INA	INA	INA	INA
Całkowite zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna i zasoby energii pierwotnej stosowane jako surowce)	MJ	0,15	0,15	0,20	0,095	0,11
Zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej, z wyłączeniem zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce	MJ	INA	INA	INA	INA	INA
Zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce	MJ	INA	INA	INA	INA	INA
Całkowite zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna i zasoby energii pierwotnej stosowane jako surowce)	MJ	4,08	3,51	3,43	2,67	2,57
Zużycie materiałów wtórnych	kg	0,074	0,056	0,034	0,046	0,047
Zużycie odnawialnych paliw wtórnych	MJ	0,88	0,67	0,41	0,55	0,56
Zużycie nieodnawialnych paliw wtórnych	MJ	1,28	0,97	0,60	0,79	0,81
Zużycie zasobów słodkiej wody <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0086	0,0066	0,0041	0,0053	0,0054

### Inne informacje środowiskowe opisujące kategorie odpadów: (JF) 1 kg

Aspekty środowiskowe	Jednostka	CEM-I, A1-A3	CEM-II A1-A3	CEM-III A1-A3	CEM-IV A1-A3	CEM-V A1-A3
Odpady niebezpieczne, usunięte	kg	0,0001	9,08E-05	7,35E-05	7,34E-05	4,04E-05
Usunięte odpady inne niż niebezpieczne	kg	0,017	0,016	0,023	0,012	0,013
Odpady radioaktywne, usunięte	kg	0	7,17E-08	0	0	0
Materiały do ponownego użycia	kg	0	0	0	0	0
Materiały do recyklingu	kg	6,27E-10	5,48E-10	3,92E-10	1,33E-10	2,98E-10
Materiały do odzyskiwania energii	kg	0	0	0	0	0
Energia eksportowana	MJ	0	0	0	0	0

1 INA- wskaźnik nie został oznaczony (Indicator Not Assessed)

2 Zużycie wody wynika głównie z procesu produkcji energii elektrycznej

## Ślad węglowy cementów krajowych

Uśredniony ślad węglowy cementu (GWP) dla CEM I produkowanego w Polsce w 2017 roku i wyznaczonego za pomocą metody LCA i normy ISO 14067 – Carbon Footprint of Products wynosi **0,889 tony CO<sub>2</sub>/tonę CEM-I**.

*Dla porównania ślad węglowy CEM-I zadeklarowany przez the European Cement Association wynosi 0,898 tony CO<sub>2</sub>/tonę CEM-I.*

Ślad węglowy cementu CEM II – Carbon Footprint of Product – wynosi **0,704 kg CO<sub>2</sub>/tonę CEM-II**.

*Dla porównania ślad węglowy CEM-II zadeklarowany przez the European Cement Association wynosi 0,738 tony CO<sub>2</sub>/tonę CEM-I.*

Ślad węglowy cementu CEM III – Carbon Footprint of Product – wynosi **0,482 kg CO<sub>2</sub>/tonę CEM-III**.

Ślad węglowy cementu CEM IV – Carbon Foot-print of Product – wynosi **0,568 kg CO<sub>2</sub>/tonę CEM-IV**.

Ślad węglowy cementu CEM V – Carbon Foot-print of Product – wynosi **0,518 kg CO<sub>2</sub>/tonę CEM-V**.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że średnie oddziaływanie środowiskowe cementów produkowanych w Polsce jest nieznacznie niższe niż średnie oddziaływanie środowiskowe cementów europejskich.

## Weryfikacja

Proces weryfikacji niniejszej EPD jest zgodny z EN ISO 14025 i ISO 21930. Po weryfikacji niniejsza deklaracja EPD jest ważna przez okres 5 lat. The process of verification of this EPD is in accordance with EN ISO 14025, clause 8 and ISO 21930, clause 9.

Analizę LCA wykonano zgodnie z wytycznymi EN 15804 i ITB PCR A

Niezależna weryfikacja zgodna z ISO 14025 & 8.1.3.

zewnętrzna

wewnętrzna

Weryfikacja zewnętrzna EPD: dr inż. Halina Prejzner

Weryfikacja wewnętrzna EPD: dr inż. Justyna Tomaszewska

Analiza LCA, weryfikacja danych LCI, audyt: dr inż. Michał Piasecki, m.piasecki@itb.pl

## Odniesienia normatywne

1. PN-EN ISO 14025:2010 Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury
2. PN-EN 15804+A2:2020-03 Zrównoważenie robót budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
3. PN-EN 16908:2017-02 Cement i wapno budowlane – Deklaracje środowiskowe wyrobów – Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 15804
4. PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura





**Instytut Techniki Budowlanej**

00-611 Warszawa, ul. Filtrów 1

**Zakład Fizyki Ciepłej, Akustyki i Środowiska**

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

## **ŚWIADECTWO nr 116/2020 DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ III TYPU**

Wyroby:

**Cementy CEM-I, CEM-II, CEM-III, CEM IV, CEM V produkowane w Polsce**

Wnioskodawca:

**Stowarzyszenie Producentów Cementu**

ul. Lubelska 29/4/5, 30-003 Kraków, Poland

potwierdza się poprawność ustalenia danych uwzględnionych przy opracowaniu  
Deklaracji Środowiskowej III typu oraz zgodność z wymaganiami normy

**PN-EN 15804+A2**


**Zrównoważoność obiektów budowlanych.**

**Deklaracje środowiskowe wyrobów.**

**Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych**

Niniejsze świadectwo, wydane po raz pierwszy 1 czerwca 2020 r. jest ważne 5 lat,  
lub do czasu zmiany wymienionej Deklaracji Środowiskowej

Kierownik  
Zakładu Fizyki Ciepłej,  
Akustyki i Środowiska

  
dr inż. Barbara Pietruszka



Zastępca Dyrektora  
ds. Badań i Innowacji

  
dr inż. Krzysztof Kuczyński

Warszawa, czerwiec 2020 r.